



SCHEDA TECNICA

ST 03.002

Prodotto

CEBOCREA

Descrizione

Pittura acrilica all'acqua per interni che, per la sua particolare formulazione, svolge la funzione di rivestimento decorativo a rilievo, permettendo la creazione di effetti leggermente materici. L'effetto finale sarà poi esaltato dalla applicazione successiva delle finiture decorative Cebos.

CEBOCREA è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt, 10 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a stucco e tutte le superfici lisce, anche leggermente irregolari; dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato CEBOFIX R, diluito al 25-30 % con acqua. Nel caso di fondi particolarmente irregolari è necessario intervenire preventivamente con opportune rasature.

Colorazione

CEBOCREA non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBOCREA è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello o frattone. Stendere una mano di prodotto in modo continuo e omogeneo e lavorarlo prima dell'essiccazione con l'attrezzo scelto (tampone, pennello, spatola, frattone, spazzole decorative, ecc.).

Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione avvenuta di CEBOCREA, procedere all'applicazione della finitura decorativa prescelta.

Effetto BARKODE: applicare CEBOCREA con frattone in plastica (cod. A/21) o con pannello medio, in uno spessore omogeneo di 2-3 mm. Lavorare il prodotto prima dell'essiccazione con l'apposito attrezzo CeboBars (cod. A/16) per ottenere delle rigature, orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress (cod. A/38), effettuare una leggera lisciatura delle rigature precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa un metro. Attendere la completa essiccazione di CEBOCREA (6-8 ore) e, se necessario, carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi le finiture CEBOSTYLE ANTICO e CEBOIRON, nelle tinte e nelle modalità riportate nella relativa Cartella colori.

Consigli pratici

I tempi di lavorazione e di essiccazione variano in funzione delle condizioni termometriche e dello spessore di applicazione.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti interni (a)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 30 g/l
CEBOCREA contiene VOC: 11 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 2-6 m²/lt a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,45 g/cm³
ph: 8,5-9

Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOCREA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 03.002

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.