



## SCHEDA TECNICA

ST 04.002

<b>Prodotto</b>	<b>CEBOTOP GLASS</b>
<b>Descrizione</b>	Finitura trasparente acrilica per interni, lavabile, ad aspetto lucido. Si utilizza su superfici preparate con CeboTop Paint per realizzare effetti spugnati o tamponati dal particolare contrasto lucido-opaco.
<b>Confezioni</b>	CEBOTOP GLASS è disponibile nella confezione da 1 L.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. In presenza di rasature recenti, nuove murature e fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare a pennello una mano preventiva di CeboFix M, diluito 1:1 con acqua. Successivamente applicare CeboTop Paint a rullo o pennello in due mani, diluita al 20% con acqua; tra la prima e la seconda mano attendere 4-6 ore.
<b>Colorazione</b>	CEBOTOP GLASS non prevede alcun tipo di colorazione.
<b>Diluizione</b>	Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.
<b>Applicazione</b>	Su CeboTop Paint completamente asciutto, con l'ausilio di una tavolozza, stendere da un lato una piccola quantità di CEBOTOP GLASS e intingervi l'attrezzo inumidito; scaricare l'eccesso di prodotto sul lato libero della tavolozza e procedere all'applicazione tamponando delicatamente la superficie utilizzando una spugna di mare o tampone a seconda dell'effetto desiderato.
<b>Consigli pratici</b>	CEBOTOP GLASS è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso (2010): 200 g/l CEBOTOP GLASS contiene VOC: 27 g/l
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Resa teorica: 20 m <sup>2</sup> /l Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,05 g/cm <sup>3</sup> pH: 8 - 9 Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
<b>Stoccaggio</b>	Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	CEBOTOP GLASS non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.