



SCHEDA TECNICA

ST 04.019

Prodotto

CEBOART STUCCO

Descrizione

Pregiato stucco di finitura per interni, a base di grassello di calce, che garantisce in modo naturale elevata traspirabilità e resistenza a muffe e batteri. CeboArt Stucco permette di realizzare agevolmente l'autentico effetto dello Stucco Veneziano, per decorazioni dall'eleganza intramontabile.

Confezioni

CEBOART STUCCO è disponibile nelle confezioni da 1 kg, 5 kg, 10kg, 20 kg.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua.

In caso di fondi particolarmente irregolari applicare preventivamente, con frattazzo in acciaio inox, una mano di rasante CEBOFONDO.

Colorazione

CEBOART STUCCO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.

Applicazione

CeboArt Stucco si applica in tre mani con frattone in acciaio inox. Sul fondo preparato e completamente asciutto applicare nella prima mano una buona quantità di prodotto e rasare fino a ottenere una superficie perfettamente liscia. A essiccazione avvenuta della prima mano (6-8 ore), applicare la seconda mano con frattone o lama inox, per creare la decorazione desiderata e lisciare perfettamente. Nella terza mano applicare una piccola quantità di prodotto, leggermente ammorbidito, stendendolo e rimuovendolo; prima della completa essiccazione lucidare la superficie passando il frattone inox.

Per applicazioni differenti da quelle sopradescritte attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

CEBOART STUCCO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; In questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Protezione

Per aumentare la naturale brillantezza e per rendere idrorepellente la finitura, dopo la completa essiccazione di CeboArt Stucco (minimo 24 ore) applicare EcoCera: cera naturale all'acqua per interni a base di cera d'api bianca e sapone di Marsiglia, mescolare con cura il prodotto prima dell'applicazione: se si presenta denso, diluirlo con il 5% di acqua calda. Stendere EcoCera con spugna sintetica evitando eccessivi carichi di prodotto; entro 30-40 minuti lucidare a mano con panno di lana.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato
CEBOART STUCCO contiene VOC: 21 g/l.

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 2 m²/kg
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,59 g/cm³
pH: >10

Tempo di essiccazione: 6-8 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.019

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOART STUCCO è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.