



SCHEDA TECNICA

ST 04.039

Prodotto

CEBOART NATURA

Descrizione

Innovativa finitura anticondensa per interni a base di grassello di calce e microsferine cave, favorisce la diffusione del vapore acqueo e uniforma le differenze di temperatura tra le pareti. L'aspetto della finitura è caratterizzato da un gradevole effetto sabbia opaco.

CEBOART NATURA è disponibile nelle confezioni da 2 Kg, 5 Kg, 20 Kg.

Preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Procedere con l'applicazione di CeboFix R: fissativo pigmentato traspirante, contenente farina di quarzo. CeboFix R si applica in una o due mani, fino a completa copertura del fondo, con rullo di pelo corto diluito al 20-30% con acqua. A essiccazione avvenuta di CeboFix R, in caso di fondi particolarmente rustici o irregolari, applicare il rasante a base calce CeboFondo.

Colorazione

CEBOART NATURA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

Sul fondo opportunamente preparato applicare a pennello CeboArt Natura, colorata e diluita al 20-25% con acqua, a completa essiccazione della prima mano (minimo 6-8 ore) applicare con le stesse modalità utilizzate in precedenza la seconda mano.

Protezione

A completa essiccazione (minimo 24 ore) è possibile proteggere CeboArt Natura con CeboFlow protettivo trasparente all'acqua, contenente speciali polimeri fluorurati, forma una barriera invisibile e idrorepellente senza alterare l'aspetto e il colore della finitura. Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello, in una mano, fino a completa saturazione della superficie. Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture opache per soffitti e pareti interni (a)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l
CeboArt Natura contiene VOC: 3 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4-5 m²/Kg
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,48 g/cm³
pH: >11

Tempo di essiccazione: 6-8 ore tra una mano e l'altra, essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOART NATURA è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.