



SCHEDA TECNICA

ST 04.041

Prodotto	CEBOART LUX
Descrizione	<p>CEBOART LUX è una finitura pregiata, a base di grassello di calce e cere naturali per interni.</p> <p>CEBOART LUX arricchisce le superfici decorate con CeboArt Marmorino esaltandone la profondità del disegno e donandogli una eccezionale brillantezza.</p> <p>Con CEBOART LUX, applicato su CeboArt Marmorino, è possibile ottenere una decorazione elegante, naturale e traspirante, che rinnova la tradizione delle finiture classiche con una finitura di sorprendente impatto estetico.</p>
Confezioni	CEBOART LUX è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua.
Colorazione	CEBOART LUX è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.
Applicazione di CeboArt Lux su CeboArt Marmorino	<p>Sul fondo preparato applicare una mano di CeboArt Marmorino colorato con frattone in acciaio inox. Procedere nell'applicazione a spatolate incrociate, considerando che in questo passaggio si determina il disegno della decorazione finale; prima della completa essiccazione lisciare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Su CeboArt Marmorino perfettamente asciutto e privo di polvere, applicare una prima mano di CEBOART LUX colorato nella stessa tinta di CeboArt Marmorino con frattone in acciaio inox, procedendo a spatolate incrociate e seguendo il disegno creato in precedenza con CeboArt Marmorino; quando il prodotto risulterà asciutto in superficie (circa 3-4 ore) applicare la seconda mano di CEBOART LUX stendendo e rimuovendo il prodotto per effettuare una prima lucidatura. Successivamente quando la parete inizierà a schiarirsi e quindi ad asciugare ripassare ripetutamente la superficie con il frattone inox pulito per completare la lucidatura.</p> <p>Per applicazioni differenti da quelle sopradescritte attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.</p>
Protezione	Per aumentare la naturale brillantezza e per rendere idrorepellente la finitura, dopo la completa essiccazione di CEBOART LUX (minimo 24 ore) applicare EcoCera: cera naturale all'acqua per interni a base di cera d'api bianca e sapone di Marsiglia, mescolare con cura il prodotto prima dell'applicazione: se si presenta denso, diluirlo con il 5% di acqua calda. Stendere EcoCera con spugna sintetica evitando eccessivi carichi di prodotto; entro 30-40 minuti lucidare a mano con panno di lana.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l CEBOART LUX contiene VOC: 10 g/l.
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 5 m ² /lt Aspetto fisico: pasta Peso specifico: 1,35 g/cm ³ pH: >10



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 04/09/2017

SCHEDA TECNICA

ST 04.041

Stoccaggio

Tempo di essiccazione: 3-4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOART LUX è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.