Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.038

Продукт	CEBOART MODEL
Описание	Внутренняя декоративная отделка, дышащая сделано из гашеной извести и натуральных волокон. Продукт пригоден для различных стилистических интерпретаций, что позволяет выполнять более традиционную и равномерную обработку или неструктурированные инновационные решения и материалы. CEBOART MODEL доступен в упаковках по 5 кг, и 20 кг. Подготовка поверхности подходятиз гипса, известь, штукатурка. Убедитесь в том, что поверхности являются чистыми, сухими и однородным по внешнему виду и поглощению. Далее с применением CeboFix A: дышащий пигментированным закрепляющим, содержащими кварцевый порошок. CeboFix R применяется в один или два слоя, до полного покрытия дна, валиком с короткими волосами разбавлен до 20-30% с водой. После полного высыхание CeboFix R, в случае особо простоватых или неровных поверхностей, наносить CeboFondo на основе извести.
Колеровка	CEBOART MODEL колеруется с системой колеровки CEBOCOLORSTATION или с универсальным красителями CEBOKIT в дозах, представленных в каталоге. Возможно другие цвета, путем изменения дозировки, предоставляемой путем смешивания красителей. При необходимости подготовить более одного банке того же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одной партии.
Нанесение	Эффект Spatolato: наносить продукт с кельмой из нержавеющей стали, единообразны на поверхности: следовательно, достичь эстетического эффекта, представленной работой с шпателем скрещенного и нерегулярными мазками. До полного высыхания, пройти по поверхности для того, чтобы слегка раздавить части в рельефе. Если продукт окажется слишком сухой, замочить шпатель водой. Эффект Отколотый: применять продукт с кельмой из нержавеющей стали, в однородной толщиной 1,5-2 мм. Еще влажный продукт обработать поверхность с помощью соответствующего инструмента CeboSign. Для того, чтобы получить более естественный эффект пройтись нерегулярным образом, избегая повторение рисунка. До полного высыхания продукта, чтобы сгладить поверхность с шпателем, аккуратно сжимая части в рельефе. Если продукт окажется слишком сухой, замочить шпатель водой. Эффект Волна: применять продукт со специальным шпателем волной, с ее ровной стороны, в однородной толщине 1,5-2 мм, по вертикали или по горизонтали в зависимости от желаемого эффекта: затем протереть поверхность фасонной частью шпателя волны, следуя чувство обработки. До полного высыхания, пройти по поверхности опять с ровной стороны шпателя для того, чтобы слегка раздавить части в рельефе. Если продукт окажется слишком сухой, замочите шпатель водой.
Зашита	После полное высыхание (минимум 24 часа) можно защитить CeboArt Модель с прозрачной защитной CeboFlow на водной основе, содержащей специальные фторированные полимеры, образующим невидимый барьер и водоотталкивающей, не изменяя внешний вид и цвет отделки. продукт готов к использованию и наносится кистью, в один слой, вплоть до полного насыщения поверхности. Нанесите защиту из снизу вверх, чтобы предотвратить провисание.
Классификация VOC (Директива 2004/42/EC)	Категория продукта: Краска для декоративных эффектов (l) Максимум допустимого (2010г.) для продукта в готовом виде 200 г/л. CeboArt Model содержит VOC: 21 г/л.
Технические характеристики	Теоритический расход: 0,7-1 m^2/кг. Внешний вид: жидкий Удельный вес: 1,80 г/cm^3 pH: >11 Время высыхание: полностью: после 24 часа.

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.038

Хранение	Гарантируется срок 12 месяца если хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.
Меры Безопасности	CEBOART MODEL создан на основе извести, а затем сильно щелочной. В случае контакта с глазами, промыть большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут; Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Информация для пользователя находятся в соответствующий Паспорт безопасности материала.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.