



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.039

Продукт	СЕВОART NATURA
Описание	<p>Новаторская анти конденсационное покрытие на основе гашеной извести внутренних и полых микросфер, способствует диффузии паров воды и сглаживает разницу температур между стенками. Внешний вид отделки характеризуются приятным непрозрачным пескоструйным эффектом.</p> <p>СЕВОART NATURA доступен в упаковках по 2 кг, 5 кг, и 20 кг.</p> <p>Подготовка поверхности Подготовка поверхности подходят из гипса, известь, штукатурка. Убедитесь в том, что поверхности являются чистыми, сухими и однородным по внешнему виду и поглощению. Далее с применением SeboFix A: дышащий пигментированным закрепляющим, содержащими кварцевый порошок. SeboFix R применяется в один или два слоя, до полного покрытия дна, валиком с короткими волосами разбавлен до 20-30% с водой. После полного высыхания SeboFix R, в случае особо простоватых или неровных поверхностей, наносить SeboFondo на основе извести.</p>
Колеровка	<p>СЕВОART NATURA колеруется с системой колеровки SEBOCOLORSTATION или с универсальным красителями SEBOKIT в дозах, представленных в каталоге. Возможно другие цвета, путем изменения дозировки, предоставляемой путем смешивания красителей. При необходимости подготовить более одного банке того же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одной партии.</p>
Нанесение	<p>На соответствующим образом подготовлены поверхности нанести кистью SeboArt Nature, цветной и разбавленного до 20-25% с водой, до полного высыхания первого слоя (минимум 6-8 часов) применить таким же образом, как и ранее второй слой.</p>
Защита	<p>После полное высыхание (минимум 24 часа) можно защитить SeboArt Модель с прозрачной защитной SeboFlow на водной основе, содержащей специальные фторированные полимеры, образующим невидимый барьер и водоотталкивающей, не изменяя внешний вид и цвет отделки. продукт готов к использованию и наносится кистью, в один слой, вплоть до полного насыщения поверхности. Нанесите защиту из снизу вверх, чтобы предотвратить провисание.</p>
Классификация VOC (Директива 2004/42/ЕС)	<p>Категория продукта: Матовые краски для потолков и внутренних стен (а) Максимум допустимого (2010г.) для продукта в готовом виде 30 г/л. SeboArt Natura содержит VOC: 3 г/л.</p>
Технические характеристики	<p>Теоритический расход: 4-5 м²/кг. Внешний вид: жидкий Удельный вес: 1,48 г/см³ pH: >11</p> <p>Время высыхание: 6-8 часов между слоями, полное высыхание спустя минимум 24 часа, в соответствии с термо-гигрометрическими условиями.</p>
Хранение	<p>Гарантируется срок 12 месяца если хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
Меры безопасности	<p>СЕВОART NATURA создан на основе извести, а затем сильно щелочной. В случае контакта с глазами, промыть большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут; Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Информация для пользователя находится в соответствующий Паспорт безопасности материала.</p>

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.