



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 0.019

Продукт

СЕВОАРТ СТУССО

Описание

СЕВОАРТ СТУССО - это ценная декоративная штукатурка для внутренних работ на основе выдержанного и фильтрованного известкового теста, которое естественным образом обеспечивает продукту отличное сцепление с поверхностью, повышенную дышащую способность, устойчивость к воздействию плесени и бактерий, прочность и долговечность.

СЕВОАРТ СТУССО обладает особой мягкостью и приятен на ощупь, он позволяет с легкостью воспроизвести настоящий эффект венецианской штукатурки.

СЕВОАРТ СТУССО расфасован в тару по 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки. После очистки и, при необходимости, оштукатуривания поверхности нанести при помощи валика или кисти один слой пигментированного дышащего фиксатива СЕВОФИКС R, разбавленного водой на 20-30 %.

В случае окрашивания неровной поверхности нанести при помощи шпателя из нержавеющей стали один или несколько слоев шпаклевки СЕВОФОНДО.

Колеровка

СЕВОАРТ СТУССО колеруется с использованием колеровочной системы СЕВОКОЛОРАСТАЦИОН или же универсальных колорантов СЕВОКИТ в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и СЕВОКИТ одной и той же производственной партии.

Нанесение

СЕВОАРТ СТУССО наносится в три слоя при помощи шпателя из нержавеющей стали.

1 слой: на абсолютно сухую и должным образом подготовленную поверхность нанести продукт достаточно толстым слоем; выровнять его до тех пор, пока поверхность не станет совершенно гладкой.

2 слой: после высыхания первого слоя (6-8 часов) при помощи шпателя или пластины из нержавеющей стали нанести второй слой продукта для создания желаемого эффекта и тщательно его разгладить.

3 слой: при нанесении третьего слоя использовать небольшое количество слегка размяченного продукта, сначала выровнявая, а затем убирая его; пока продукт полностью не высох, отполировать поверхность, много раз проведя по ней шпателем из нержавеющей стали.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 0.019

Практические рекомендации	Для усиления естественного блеска штукатурки и придания ей водоотталкивающих свойств после полного высыхания CEBOART STUCCO (минимум 24 часа) нанести на нее ECOCERA. Более подробная информация содержится в соответствующем Листе технических данных.
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/СЕ)	Категория продукта: не включен в приложение CEBOART STUCCO содержит VOC (Летучие органические соединения): 21 гр/л
Технические характеристики	Теоретический расход: 2 м ² /кг Внешний вид: густое пастообразное вещество Удельный вес: 1,59 гр/см ³ pH: >10 Время высыхания: Межслойное высыхание 6-8 часов. Полное высыхание минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.
Хранение	Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.
Меры безопасности	CEBOART STUCCO - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если раздражение не прошло, обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.