



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 03.001

<b>Продукт</b>	<b>СЕВОВБРЕАК</b>
<b>Описание</b>	<p>Промежуточная прозрачная глянцевая грунтовка на основе акриловых смол, обеспечивающая растрескивание, необходимое для создания эффекта «Кракле».</p> <p>СЕВОВБРЕАК расфасован в тару по 1 л.</p>
<b>Способ применения и подготовка поверхности</b>	<p>Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки после того, как они были надлежащим образом очищены от пыли и грязи. Нанести СЕВОВБРЕАК, предварительно разбавленный водой на 20-30% и надлежащим образом заколерованный, при помощи валика или кисти в один или несколько слоев, в зависимости от впитывающей способности поверхности.</p>
<b>Колеровка</b>	<p>СЕВОВБРЕАК не подлежит колеровке.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>СЕВОВБРЕАК готов к использованию и наносится при помощи кисти в один слой, до полного насыщения поверхности; перед этим поверхность должна быть подготовлена при помощи СЕВОВБРЕАК Р.</p> <p>По прошествии минимум 4 и максимум 24 часов нанести СЕВОВБРЕАК ТИК.</p> <p>После полного высыхания СЕВОВБРЕАК ТИК (минимум 24 часа) нанести СЕВОВБРЕАК ФЛОС.</p> <p>Дозировки для колеровки СЕВОВБРЕАК Р и СЕВОВБРЕАК ФЛОС, а также полное описание цикла нанесения содержатся в атласе цветов СЕВОВБРЕАК ТИК.</p>
<b>Практические рекомендации</b>	<p>Наносить продукт в направлении снизу вверх, чтобы избежать образования подтеков.</p>
<b>Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/СЕ)</b>	<p>Категория продукта: Грунтовки и фиксативы (h)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 30 гр/л</p> <p>СЕВОВБРЕАК содержит VOC (Летучие органические соединения): 10 гр/л</p>



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 03.001

### Технические характеристики

Теоретический расход: 10 - 12 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 1,07 гр/см<sup>3</sup>

pH: 4,5 - 5

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий.

### Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

### Меры безопасности

СЕBOBREAK не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.