



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 03.005

Продукт

СЕВОИДЕА

Описание

Акриловая краска на водной основе для внутренних работ; благодаря своей особой формуле выполняет функцию фактурного декоративного покрытия, позволяя создавать декоративные эффекты с небольшим рельефом. Желаемый окончательный эффект достигается путем нанесения декоративных отделок Cebos.

СЕВОИДЕА расфасован в тару по 1 л, 5 л, 10 л.

Способ применения и подготовка поверхности

При окраске гладких стен сначала тщательно очистить и оштукатурить поверхность, а затем использовать СЕВОФИКС М, прозрачный изолирующий фиксатив на основе акриловой микроэмульсии. Особенно рекомендуется для обработки крошащихся или недавно оштукатуренных поверхностей, предварительно разбавляется водой в соотношении 1:1 и наносится при помощи кисти в один слой.

Колеровка

СЕВОИДЕА не подлежит колеровке.

Нанесение

СЕВОИДЕА готов к использованию и наносится при помощи кисти слоем однородной толщины в 2-3 мм: до того, как продукт высохнет, обработать его выбранным инструментом (тампоном, кистью, шпателем, затиркой, щеткой для декоративных эффектов и т.д.).

Окончательный декоративный эффект достигается путем последующего нанесения СЕВОСТАЙЛ АНТИКО, СЕВОСИ СЕТОСО, СЕВОСИ РИФЛЕССИ или СЕВОСИ УНИВЕРСАЛ: по прошествии 6-8 часов и, в любом случае, после полного высыхания продукта, перейти к нанесению выбранной декоративной отделки при помощи перчатки или синтетической губки.

Эффект BARKODE: при помощи кисти нанести Ceboldea ровным слоем толщиной в 2-3 мм. Перед тем, как продукт высохнет, обработать его специальным инструментом CebosBars (код A/16) для того, чтобы получить горизонтальные или вертикальные борозды. Пока продукт еще влажен, при помощи шпателя Caress (код A/38) слегка пригладить полученные ранее борозды. Рекомендуется наносить продукт и обрабатывать его участками шириной примерно в один метр. После полного высыхания СЕВОИДЕА (6-8 часов) отшлифовать поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, если они есть. Затем нанести СЕВОСТАЙЛ АНТИКО и СЕВОИРОН, используя оттенки и способы нанесения, приведенные в соответствующем атласе цветов.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 03.005

Практические рекомендации	Время обработки продукта и его высыхания может изменяться в зависимости от термо-гигрометрических условий и толщины нанесенного слоя.
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/CE)	Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I) Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л CEBOIDEA содержит VOC (Летучие органические соединения): 43 гр/л
Технические характеристики	Теоретический расход: 2-3 м ² /л, в зависимости от способа обработки и желаемого эффекта Внешний вид: густая жидкость Удельный вес: 1,34 гр/см ³ pH: 8-9 Время высыхания: 6-8 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий.
Хранение	Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.
Меры безопасности	CEBOIDEA не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа.

Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.