



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEMA TECNICA

ST D.008

### CEBOFONDO

#### Descrizione

Rasante universale a base di grassello di calce e polveri di marmo, di aspetto leggermente poroso, per rasature anche di elevato spessore su fondi rustici, in interni ed esterni. Per le sue caratteristiche di traspirabilità risulta particolarmente indicato per la rasatura di fondi irregolari nei cicli applicativi delle finiture a base calce della linea CEBOART.

#### Confezioni disponibili

5 Kg – 20 Kg

#### Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

#### Diluizione

Non Prevista

#### Miscelazione

Si consiglia di preparare il prodotto 24 ore prima dell'utilizzo procedendo come segue: miscelare il prodotto bianco con agitatore meccanico (frusta), successivamente aggiungere il colorante e miscelare fino ad ottenere un colore omogeneo. Dopo 24 ore dalla colorazione se il prodotto non dovesse risultare sufficientemente denso è possibile aggiungere l'additivo ADDENSANTE nei seguenti dosaggi: 25 ml per 5 kg o 100 ml per 20kg di CEBOART e miscelare con agitatore meccanico, il prodotto addensato deve essere utilizzato entro 2 giorni.

#### Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

#### Preparazione dei supporti

Applicare con rullo di pelo corto CeboFix R bianco diluito al 20-30% in volume con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

#### Applicazione

CeboFondo è pronto all'uso e si applica con frattone di acciaio inox in una o più mani. Prima della completa essiccazione lisciare e compattare la superficie, sempre utilizzando il frattone inox.

È importante attendere la completa essiccazione di tutti i passaggi del ciclo di applicazione, per consentire all'acqua contenuta nei prodotti applicati di evaporare completamente; in caso contrario potrebbe verificarsi la formazione di odore e se non fosse possibile ventilare adeguatamente il locale il fenomeno potrebbe protrarsi nel medio periodo.

#### Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 24 h

Resa teorica: 0,7 m<sup>2</sup>/Kg

Aspetto fisico: Pasta bianca

Peso Specifico: 1,80 g/cm<sup>3</sup>

pH: >11

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEMA TECNICA

ST D.008

Determinazione del grado di permeabilità al vapore acqueo riferito al ciclo di applicazione composto da CeboFix R e finiture della linea CeboArt (classificazione secondo la normativa UNI 10795-1999 metodo UNI EN ISO 7783 – 2012).

Risultato:

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Sd m 0,042

Diffusione del vapore acqueo V g/m<sup>2</sup> d 499; valore di riferimento: V > = 150 permeabilità alta.

### Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Non Classificato

CeboFondo contiene VOC: 21 g/l

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161