



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEMA TECNICA

ST H.001

### CEBOTOP LAK

#### Descrizione

Finitura all'acqua, a base di resina stirolo acrilica, inodore, con ottime caratteristiche di resistenza al lavaggio, copertura, punto di bianco e ridotta presa di sporco.

CeboTop Lak è disponibile in due versioni: **Opaco** e **Satinato (con certificazione HACCP)**.

#### Confezioni disponibili

**Bianco:** Lt – 3 Lt – 5 Lt – 10 Lt

**Base:** 1 Lt – 2,5 Lt – 5 Lt

#### Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

#### Diluizione

10-15% in volume con acqua per applicazione a rullo.

20-25% in volume con acqua per applicazione a pennello.

#### Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

#### Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

#### Preparazione dei supporti

Applicare con rullo di pelo corto una mano di CeboFix Primo bianco o colorato, diluito al 20-30% in volume con acqua.

#### Applicazione

CeboTop Lak si applica in due mani, previa diluizione con rullo di pelo corto o pennello. Attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.

#### Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 24 h

Resa teorica: 7-8 m<sup>2</sup>/litro

Aspetto fisico: Liquido bianco

Peso Specifico: Satinato Bianco 1,35 g/cm<sup>3</sup>; Base 1,27 g/cm<sup>3</sup>

Opaco Bianco 1,34 g/cm<sup>3</sup>; Base 1,29 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8.5-9.5

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEDA TECNICA

ST H.001

Brillantezza speculare angolo di misura 85° classificazione secondo UNI EN ISO 2813-2001  
CeboTop Lak Satinato: 12,7 Gloss SEMIOPACO  
CeboTop Lak Opaco: 1,6 Gloss MOLTO OPACO

Potere coprente classificazione secondo UNI 11271  
CeboTopLak Satinato: 97,44% BUONO  
CeboTop Lak Opaco: 97,16% BUONO

Presa di sporco classificazione secondo UNI 10795-1999  
CeboTop Lak Satinato: Delta L 0,13 valore di riferimento < 3 MOLTO BASSA  
CeboTop Lak Opaco: Delta L 0,64 valore di riferimento < 3 MOLTO BASSA

Resistenza al lavaggio classificazione secondo UNI 10795-1999  
CeboTop Lak Satinato valore rilevato: 5500 CICLI valore di riferimento >5000 CICLI OTTIMA  
CeboTop Lak Opaco valore rilevato: 5500 CICLI valore di riferimento >5000 CICLI OTTIMA

Cessione di odore classificazione secondo UNI 11021-2002 Appendice A  
CeboTop Lak Satinato valore rilevato: 0,3 valore di riferimento <1  
CeboTop Lak Opaco valore rilevato: 0,2 valore di riferimento <1

Utilizzo in ambienti con presenza di alimenti (HACCP)  
CeboTop Lak **Satinato** è classificato come sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021 L'attestato è disponibile su richiesta.

**Classificazione VOC** (direttiva 2004/42/CE)  
Categoria prodotto: Pitture opache per soffitti e pareti interne (a)  
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l  
CeboTop Lak contiene VOC: 29 g/l

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

**Cebos Color Srl** - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161